ISO Class 5 – 8

クリーンルームクラス100 – 100,000
EUグレードB/C/D
USP<797>
非滅菌・不織布・カットエッジ

Durx® 570

Durx® 570(デュレックス570)は、ISO Class 5 以上の環境での使用が推奨される、セルロース55%、ポリエステル45%を水流交絡不織布ワイパーで、清浄性、吸水性、耐摩擦性、ならびに化学的適合性が求められるクリーンルーム内での使用に適しています。



特徴

- バインダー不使用
- 合成ポリエステルの強靭さ、清浄度とセルロースの持つ吸水性を組み合わせた優れた混合素材
- 軽量で吸水性のあるワイパー
- 抽出物、発塵を低レベルに抑制
- オートクレーブ可能

用途

- 薬品の調製、部品の準備作業、洗浄エリアにおける一般的な拭き取り清掃
- 実験室内機器の清掃
- 汎用ワイパーとしての用途
- 一般的な機器の梱包と拭き取り
- 洗浄液および消毒液の塗布と除去

技術データ：

評価項目		単位	測定値	試験方法
目付		g/m^2	**56.2**	TAPPI T-410
厚さ		µm	**240**	TAPPI T-411
脱落繊維	≥100µm	$fibers/cm^2$	**60**	IEST-RP-CC004.4Sec7.1.3/Sec7.2.2 modified
発塵	≥0.5µm	$x10^3/cm^2$	**6.5**	IEST-RP-CC004.4 Sec7.1.3/Sec 7.2.1 modified
吸水性	吸水量	mL/m^2	**275**	IEST-RP-CC004.4 Sec 9.1/Sec 9.2 modified
	効率	mL/g	**4.9**	
	速度	秒	**2**	
不揮発性残留物	DI 水	g/m^2	**0.012**	IEST-RP-CC004.4 Sec8.1.2
	IPA	g/m^2	**0.0025**	
イオン	Na^+	ppm	**70**	IEST-RP-CC004.4 Sec8.2.2
	K^+	ppm	**15**	
	Ca^{++}	ppm	**4.5**	
	Mg^{++}	ppm	**0.9**	
	Cl^-	ppm	**40**	

注）
・上記に記載された技術データは本書発行時の標準値です。 製品仕様ではありません。
・ワイパーを製造する各メーカーが使用する試験方法および装置は異なるため、同じ試験施設であっても同様の条件下で並列に試験を行わない限り有効な製品比較ができない場合が あります。

注文情報：

サイズ	品番	枚/袋	袋/箱	梱包仕様
7x8インチ(18x20cm)	DR570.0708.36	300	36	平積み
9x9インチ(23x23cm)	DR570.0909.10	300	10	平積み
9x9インチ(23x23cm)	DR570.0909.20	300	20	平積み
9x9インチ(23x23cm)	DR570.0909.20P(３重包装)	300		平積み
12x12インチ(30x30cm)	DR570.1212.10	150	10	平積み
12x12インチ(30x30cm)	DR570.1212.20	150	20	平積み

株式会社バークシャー
〒105-0001
東京都港区虎ノ門5−13−1　虎ノ門40MTビル７階
(03) 4530 9883
お問い合わせ：master@berkhsire.co.jp